



FAREN industrie chimiche spa  
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1

## GALVEX

### Ochranný nátěr ze zinku a hliníku

GALVEX je ochranný, lesklý povrchový nátěr skládající se z disperze zinkového a aluminiového prášku ve vázající pryskyřici. GALVEX umožňuje doplňovat další zinek k předtím galvanizovaným materiálům, jejichž pozinkování bylo provedeno za horka nebo elektrolyticky

#### PROČ

GALVEX představuje ideální kombinaci mezi jakostí a cenou, když jsou jeho účinné ochranné a antikorozní vlastnosti nezbytné pro ošetření předtím galvanizovaných materiálům na nichž vrstva zinku byla ochuzena v důsledku výrobních procesů (řezání, broušení, probíjení). V takových případech GALVEX obnovuje ochranný kovový film. Kombinace zinkového a aluminiového prášku vytváří obzvláště vysoký lesk, a je proto vhodný pro retušování elektrolyticky, nebo za horka galvanizovaných věcí. Doba uschnutí produktu je krátká (okolo dvou minut) a jakmile produkt uschne, neotírá se. Má dobrou odolnost vůči vysokým teplotám převyšujícím 150 – 200 °C. GALVEX může být lakován jak nástřikem, tak štětcem.

#### JAK

Protřepávejte sprej dokud je slyšet pohybující se korálky, pokračujte s třepáním po dobu ještě nejméně jedné minuty a poté aplikujte ze vzdálenosti 20 cm. Povrch, který se má ošetřit, by měl být suchý a čistý. Jakmile uplyne doba sušení (okolo dvou minut), opakujte ošetření aplikací druhého nástřiku. To je zásadně důležité k získání správného ochranného účinku. Po dokončení práce vyčistěte nátrubek spreje a sprej uložte.

#### KDE

Konstrukční práce s kovem  
Vytápění a klimatizace  
Aluminiové a železné závěsy dveří a oken  
Elektronická galvanizační zařízení a „horké hroty“ (pájení pozinkovaných plechů atd.)  
Klempířské práce

#### BALENÍ

Kód výrobku  
934.003

Dodávaná množství  
Sprej 400 ml

Balení  
Karton 12 kusů