



FAREN industrie chimiche spa  
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 2



## NO POWDER

Utěšňující sloučenina pro  
betonové podlahy a stěny  
zabraňující tvorbě prachu

NO POWDER je produkt založený na syntetických a plasticizujících přísadách. Je ideální pro konsolidaci drolivých betonových povrchů, nebo povrchů se zvýšenou tvorbou prachu jako výsledkem zhoršujícího se povrchu v důsledku opotřebení a stárnutí.

### PROČ

Proberme si kvality zvýrazňující produkt NO POWDER

#### Utěšňující účinek

Výsledek působení speciální pryskyřice, která utěsní a zkonsoliduje povrch a transportních rozpouštědel, která dovolují hlubokou penetraci této pryskyřice. Produkt NO POWDER saturuje porozitu betonu, zabraňuje jakékoliv další tvorbě prachu nebo solných depositů. Současně způsobí vodotěsnost povrchu a zabraňuje absorpci náhodně rozlitých látek.

#### Trvanlivost

Produkt odolává pocházení, automobilové přepravě, vodě, olejům, detergentům, naředěným kyselinám a mnoha rozpouštědlům. Není ovlivněn změnami teploty a UV zářením. Životnost tohoto ošetření závisí do značné míry na frekvenci a intenzitě přepravy

#### Víceúčelovost

Produkt je vhodný pro libovolný povrch z betonu, jako jsou stěny, podlahy, porézni kámen, podlahy ze štípaného kamene atd.

#### Je bezbarvý

Produkt NO POWDER vytváří bezbarvý a transparentní povlak, který nemění vzhled ošetřovaných povrchů a v čase nezžlutne. Neloupe se. Je velmi ekonomický: 1 litr produktu postačuje na plochu 8 až 10 m<sup>2</sup>. Aplikace může být jednodušší při použití ve formě 10 % ředění nitroředidlem. Jestliže je povrch velmi porézni, doporučuje se pokaždé ještě druhý nátěr.

#### Praktický

Aplikace produktu je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádnou pracovní specializaci. Povrch je připraven pro pocházení po vysušení s dobou 6 až 12 hodin, což se mění podle sezóny a teploty.



FAREN industrie chimiche spa  
[faren.com](http://faren.com) > [psm@faren.com](mailto:psm@faren.com)

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
<http://www.faren.cz>, e-mail: [faren@faren.cz](mailto:faren@faren.cz)

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 11/07

Strana 2 ze 2

**JAK** Produkt NO POWDER může být aplikován pomocí štětce, kartáče nebo válečku. Povrch by měl být úplně suchý a od jeho zhotovení (vyliťí betonu) by měl uplynout nejméně 1 měsíc. Měly by být odstraněny všechny stopy olejů a stejně jakékoliv zbytky akrylových nebo jiných nátěrů (k řešení tohoto problému lze použít výrobek od firmy Faren).

Na křemencových betonech a na velmi hladkých površích s nízkou porozitou je důležité připravit povrch s použitím produktů Rapido nebo Decavil F naředěných na 1:5 nebo 1: 10 ve vodě vystavením povrchu působení roztoku po dobu 10 až 15 minut. Po opláchnutí vyčkejte po dobu 24 až 48 hodin před aplikací produktu NO POWDER

Jestliže je povrch velmi porézní, nebo při jeho velmi špatném stavu, vždy se doporučuje aplikovat také druhý nátěr. V takovém případě první nátěr může být proveden 10% roztokem produktu v nitroředidle pro zvýšení jeho penetrace a druhý nátěr může být aplikován o 4 až 6 hodin později s použitím neředěného produktu před úplným zaschnutím prvního nátěru.

Produkt lze obarvit podle požadavku přidáním pigmentu k vytvoření laků na bázi rozpouštědel.

Poznámka: Podlahy, které byly dříve ošetřeny pomocí silikonů, vosku nebo jiných utěšňujících látek mohou omezit penetraci a adhezi produktu NO POWDER, což by v takovém případě mohlo vést k nevyhovujícímu výsledku.

Toluen, trichloretylen a některé syntetické oleje mohou poškodit ošetření podlahy produktem NO POWDER.

**KDE** Podlahy a stěny nově postavených průmyslových budov  
Obnova podlah v existujících průmyslových budovách  
Ošetření křemencových povrchů při jejich zhoršení a tvorbě prachu  
Vodotěsnost porézního kamene, jako jsou travertiny, sopečný tuf, sopečný pískovec, pískovec z Lecce (Itálie) atd.

## BALENÍ

**Kód výrobku**

723.025

**Dodávaná množství**

Soudek 25 kg

**Balení**

1 soudek