



NO RUST

Kapalina pro konverzi rzi

NO RUST je kapalný produkt s acidickým složením navržený pro zastavení oxidace železa a jeho slitin. Transformuje oxid železa (rez) do formy pasivovaného kovu, která po takové konverzi působí jako účinný primér (podklad) zajišťující přilnavost následujících nátěrů nebo laků.

PROČ

Produkt NO RUST je vynikající konvertor rzi s mnoha charakteristikami.

Kompletnost

Železo ošetření produktem NO RUST nevyžaduje další ošetření a je připraveno k dalšímu natírání. Části ošetřené naším konvertorem mohou být ponechány dokonce až po několik měsíců před jejich dalším natíráním bez rezavění: rez je stabilizována pomocí produktu NO RUST během procesu oxidace a zůstává inertní. Samotná konvertovaná rez působí jako ochrana a antioxidant.

Víceúčelovost

NO RUST může být aplikován na površích totálně zkorodovaných, částečně zkorodovaných nebo částečně nalakovaných. Ve všech třech případech je výsledek stejný v důsledku zinkových a molybdenových přísad: celý povrch ošetřeného objektu ukazuje jednotnou vrstvu pasivovaného kovu šedého zbarvení. Doporučuje se testovat odolnost plastů a nátěrů předtím, než je produkt aplikován.

Jednoduchost

Produkt NO RUST má nejjednodušší použití ze všech výrobků jemu podobných: Je třeba pouze důkladně smočít ošetřované povrchy konvertorem s použitím nízkotlakého čerpadla nebo postřikovače našroubovaného přímo na láhev. Tato operace se zjednodušuje tím, že produkt NO RUST je kapalný: nevyžaduje žádné tvrdé kartáče nebo další nástroje; dostává se i na skrytá místa, jako jsou výřezy a spoje přesně tam, kam by se dostala i voda.

JAK

Produkt NO RUST se používá neředěný.

Před použitím se ujistěte, že ošetřovaný povrch neobsahuje korodované bubliny. U všech takových korodovaných bublin by měl být jejich horní kovový film narušen a odstraněn špachtlí nebo ocelovým kartáčem. Zkontrolujte, že na povrchu nejsou mastnoty a oleje, které je třeba pečlivě odstranit. Poté aplikujte NO RUST v nadbytku na celou konstrukci a přesvědčte se, že jsou smočena i spodní čela povrchů. Ponechte působit po dobu 12 hodin. Produkt NO RUST vždy dosahuje svého maximálního účinku v průběhu 24 hodin. Opláchněte tekoucí vodou k odstranění přebytku produktu. V této etapě je konstrukce pasivována a může odolávat atmosférickému působení po dobu nejméně jednoho až dvou měsíců bez jakéhokoliv dalšího zásahu. Po opláchnutí a vysušení je potom kov připraven k dalšímu nátěru. Produkty Metal Zinc, Acciao Spray, Kutron FW 600, Isoplax a Filo Fusor jsou ideální jako ochranné nátěry k ukončení cyklu, který začíná produktem NO RUST. Proveďte dva nátěry se směrem natírání do kříže.



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 2 ze 2

Poznámka: NO RUST je vodný roztok. Jestliže naprší nebo nasněží na ošetřovaný povrch do 4 až 5 hodin od aplikace, mělo by se toto ošetření opakovat. V létě a kdykoliv jsou teploty vyšší je nejlepší zahájit ošetřování povrchu navečer tak, aby produkt neuschnul příliš rychle díky nižším nočním teplotám. V některých případech může být užitečné důkladně smočít kovovou konstrukci, vyčkat jednu hodinu a potom pokračovat produktem NO RUST: vlhkost zachycená korozí usnadňuje působení produktu zpomalením jeho odpařování. Vyvarujte se „rychlých“ konvertorů koroze: tento proces je ve své podstatě pomalý a jeho urychlení často znamená, že bude méně účinný.

Pokrytí /Vydatnost

Produkt NO RUST má vynikající vydatnost pro pokrytí : 10 až 20 m2 povrchu lze ošetřit jedním litrem produktu.

KDE

Kovářství
Umělecké kovářství, kovotepectví
Ocelárny
Restaurátoři
Stavební dodavatelé
Prefabrikované konstrukce
Dílny/Opravy karosérií
Údržbové činnosti

BALENÍ

Kód výrobku

709.001

Dodávaná množství

Láhev 750 ml

Balení

Karton 16 kusů