



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1

SAF WELD L

Bezpečný čistící gel pro svary na ocelích se zrcadlovou povrchovou úpravou nebo povrchovou úpravou se saténováním

SAF WELD L je čistící produkt specificky navržený pro odstraňování vysokoteplotních okujů ze švů svarů na nerezových ocelích se zrcadlovou povrchovou úpravou nebo povrchovou úpravou se saténováním. Jeho vlastnosti zahrnují dokonalou bezpečnost, a to jak pro provádějící osoby, tak pro zpracovávané kovy.

PROČ

SAF WELD L je výrobek ve formě gelu, takže velmi dobře přilne, a to i ve svislých polohách. Tento výrobek nekape, a protože se pomalu odpařuje, zůstává plně účinný i pro delší období.

Z hlediska funkčních parametrů zaručuje SAF WELD L:

Účinnost v případě svarů TIG a MIG

Bezpečnost: nemění reflektivní vlastnosti ocelových povrchů.

Nevytváří na površích kovů barevné skvrny

Na opracovávaných površích nezanechává stopy a šmouhy nebo bílé linie.

Praktická litrová láhev s bezpečnostním šroubovacím uzávěrem zabraňuje nebezpečí i těch menších havárií, ke kterým by mohlo docházet neobratnou manipulací, pokud by se používaly velké nádoby opatřené uzávěry, které se nešroubují, ale jen nasadí.

JAK

Aplikujte malé množství produktu SAF WELD L přímo na ošetřovaný svar s použitím kartáče s přírodním vlasem. Ponechte působit přibližně po dobu půl hodiny a pokud možno zabraňte přístupu přímého slunečního záření. Odstraňte vlhkou utěrkou lehkým odhrnutím. Pokud bude potřebné, zopakujte toto ošetření.

Normálně je na TIG svarech potřebné aplikovat toto ošetření pouze jedenkrát. V případě MIG svarů se může doba aplikace prodloužit až na trvání jedné hodiny nebo i delší, i když my v těchto případech doporučujeme pracovat v půlhodinových cyklech s odstraňováním produktu z povrchu svaru po každé třicáté minutě působení.

Vždy používejte ochranné rukavice určené pro práci s kyselinami.

KDE

Na svarech TIG /MIG ocelí se zrcadlovou povrchovou úpravou nebo s povrchovou úpravou saténováním.

BALENÍ

Kód výrobku
776.001

Dodávaná množství
Láhev 1 litr

Balení
Karton 12 lahví